

weberdry stop

伟伯防水堵漏宝 (速凝)

伟伯防水系列



产品描述

- 伟伯防水堵漏宝是由特种水泥和聚合物及多种功能性添加剂组成的水泥基快凝型无机防水砂浆。本产品是单组份灰色粉料，适用于快速修补及安装工程，适宜温度下 5-10 分钟即可最终凝固

适用范围


- 适用于水泥砂浆混凝土基层
- 适用于厨房、卫生间、地下室、水池、游泳池、隧道等场所防水堵漏
- 适用于快速修补及快速安装
- 有涌水基面防水或有涌水水口
- 适用于迎水面及背水面施工

施工环境



- 适宜施工温度：5℃~35℃
- 避免在雨天、高温、霜冻天气施工
- 室外施工时，应尽量避免在阳光直射或强风天气施工

产品应用特性



混合比例：
2 公斤干粉
加 0.26 升清水



使用时间：
2 分钟



兑水量：
2 千克粉料
加 0.5 升水

物理性能

凝结时间	初凝 (min), 4 终凝 (min), 7
抗压强度, Mpa	1h, 20.0 3d, 41.6
抗折强度, Mpa	1h, 4.1 3d, 5.8
试件抗渗压力 (7d), Mpa	1.5
粘结强度 (7d), Mpa	0.7

除特别注明外，所有技术数据均为 28 天硬化时间所测。

基层处理

- 基层务必要坚实平整、清洁无裂缝
- 使用高压水枪或刷子除去基层表面的污垢、油渍、浮灰
- 清除基层上所有涂料层，腻子层
- 基层必须坚固、无空鼓、无霜冻

施工步骤

普通基面防水

- 将基层清理干净，基层必须坚实，按照上述比例加水，迅速搅拌均匀一致的浆料
- 使用抹刀将搅拌好的胶浆批抹到基层，批抹不少于 2 层，总厚度不小于 3mm (视抗渗要求而定)
- 涌水口堵漏
- 涌水口堵漏需要使用速凝型堵漏宝找准漏水点，凿成宽度和深度 20-30mm 里大外小的“U”型口子，清理干净
- 按照上述比例加水，迅速搅拌均匀一致浆料，搅拌时间不要超过 30 秒
- 将搅拌好的浆料捏成略小于口子的料团，塞入漏水口压实，并保持一会儿待其开始变硬
- 待堵漏完成，在漏水口周围再批抹几层防水层

安全规范

- 会对眼睛造成伤害
- 与皮肤接触可能会导致过敏，刺激眼睛、呼吸系统及皮肤
- 放置在儿童触及不到的地方
- 避免吸入粉尘
- 如果进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助
- 使用时穿着适合的工作服，并佩戴手套，做好眼部及面部防护

- 注：本目录内的产品技术规格数据，是基于标准测试方法为准；本公司不保证该数据于标准测试情况以外的准确性，包括但不限于：使用环境 / 天气 / 施工工艺或基面情况等影响。本公司不会就该等相关的误差承担任何责任，并保留根据研究或开发中的新发现随时对该资料做出修改或其他变更的权利。此外，我们建议在施工前进行产品的全面测试，以确保产品适用于不同工地环境。

weberdry stop

伟伯防水堵漏宝 (速凝)

伟伯防水系列



产品优势

- 施工方便，加水搅拌即可使用
- 快速固化，高抗渗压力
- 密封性好，不开裂
- 绿色环保无毒无味
- 绿色建材认证产品
- 中国标准：GB23440-2009《无机防水堵漏材料》



净重：2 千克
颜色：灰色
执行标准：参见出厂合格证
保质期：6 个月 (自生产日期起)
存放：置于木托盘上，放置于干燥处
适宜储存温度：5℃以上