

weberdry WP render coarse

伟伯墙面防水砂浆

伟伯砂浆系列



产品描述

- 伟伯墙面防水砂浆是一种高性能的水泥基抹灰防水砂浆，适用于室内外砖墙、砌块墙、混凝土墙及其它粗糙基面的抹灰找平，亦能用于混凝土墙地面的修补。施工厚度可达40mm，具有防水功能，特别适用于室内外潮湿及干燥基面的抹灰找平，为瓷砖粘贴工程和涂装工程提供良好的基面。产品能与伟伯瓷砖粘结剂系列和伟伯腻子系列产品互相配合使用，但不适用于直接涂刷涂料。

适用范围

- 适用于长期浸水环境的施工
- 适用于内外墙防水抹灰找平

施工环境



- 适宜施工温度：5℃~35℃
- 避免在雨天、高温、霜冻天气施工
- 室外施工时，应尽量避免在阳光直射或强风天气施工

产品应用特性



工作温度：
5℃~35℃



使用时间：
1小时



加水量：
40公斤粉料
加 5.2-6 公升水

理论用量

约 1.55kg/m²/mm

物理性能


凝结时间	5.1h
抗压强度	16.6MPa
2h 稠度损失率	18.20%
14d 拉伸粘结强度	0.68MPa
保水率	92.80%
28d 抗渗压力	0.8 Mpa
收缩率	0.03%

除特别注明外，所有技术数据均为 28 天硬化时间所测。

weberdry WP render coarse

伟伯墙面防水砂浆

伟伯砂浆系列



基层处理

- 确保基面无油脂、脱模剂、铁锈、锈金属、木屑、油漆、塑料、粉尘及其它任何能够影响伟伯墙面防水砂浆粘结强度的污染物。
- 施工前，须对基材进行湿润，待基面无明水后方可施工，用高压水枪冲洗效果佳。
- 当基材为高煤灰含量混凝土时，建议使用伟伯防潮界面剂作界面处理，以减少其后对后续施工之不良影响。

施工步骤

- 将粉料按比例加入盛有清水 13-15% (5.2-6 公升水 / 40 公斤粉料) 的容器中，同时用电动搅拌机充分搅拌 3-7 分钟，使材料均匀无结块。
- 用批刀将材料批抹至要求厚度。

养护

- 产品在常温状态下即可硬化，通常室内施工无须洒水养护；而在高温干燥天气下，需洒水养护，确保强度发展。

产品优势

- 单组分产品：按比例加水搅拌即可施工，确保施工质量
- 防水抗渗，有效保护墙体
- 极佳的透气性能
- 能与聚合物水泥涂料良好匹配，与伟伯防水系列产品结合施工形成优异的防水体系，提供最佳的防水性能
- 收缩率低：有效降低收缩裂缝和开裂现象
- 适用于瓷砖粘贴系统的施工，可直接批抹伟伯瓷砖粘结剂系列产品
- 适用于涂装系统的施工，可直接批抹伟伯腻子系列产品
- 中国标准：GB/T25181:2010

安全规范

- 会对眼睛造成伤害
- 与皮肤接触可能会导致过敏，刺激眼睛、呼吸系统及皮肤
- 放置在儿童触及不到的地方
- 避免吸入粉尘
- 如果进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助
- 使用时穿着适合的工作服，并佩戴手套，做好眼部及面部防护



净重：40 千克
颜色：绿色
执行标准：参见出厂合格证
保质期：1 年（自生产日期起）
存放：置于木托盘上，放置于干燥处
适宜储存温度：5℃以上

- 注：本目录内的产品技术规格数据，是基于标准测试方法为准；本公司不保证该数据于标准测试情况以外的准确性，包括但不限于：使用环境 / 天气 / 施工工艺或基面情况等影响。本公司不会就该等相关的误差承担任何责任，并保留根据研究或开发中的新发现随时对该资料做出修改或其他变更的权利。此外，我们建议在施工前进行产品的全面测试，以确保产品适用于不同工地环境。