

weberset VK

伟伯条板粘结抗裂砂浆

伟伯粘结剂系列



产品介绍

- 伟伯条板粘结抗裂砂浆为聚合物改性水泥基干粉材料，加水搅拌即可使用。应用于轻骨料混凝土预制内墙板或钢筋混凝土预制内墙板安装后，板与板之间以及条板与结构之间接缝表面粘结找平，具有较好的粘结强度及抗裂性。

适用范围

- 应用于轻骨料混凝土预制内墙板或钢筋混凝土预制内墙板安装后，板与板之间以及条板与结构之间接缝表面粘结找平，具有较好的粘结强度及抗裂性。

物理性能

与混凝土基面的粘结强度	原强度	≥ 0.5 Mpa
	浸水后	≥ 0.5 Mpa

除特别注明外，所有技术数据均为 28 天硬化时间所测。

产品应用特性



工作温度：
5 °C ~ 35 °C



使用时间：
3 小时



加水量：
25 千克干粉
加 4.5~5.5 升清水

施工环境



- 适宜施工温度：5 °C ~ 35 °C
- 避免在雨天、高温、霜冻天气施工
- 室外施工时，应尽量避免在阳光直射或强风天气施工

用量

- 8~15kg/m²

基层处理

- 基层务必坚固、干燥、平整、稳定、干净（无粉尘、污垢等）并且有一定的承重能力

施工步骤

- 先在容器中注入清水，再将伟伯条板粘结抗裂砂浆逐量加入，禁止掺加其他材料改变配比和性能，混合比例：25 千克干粉加 4.5~5.5 升清水
- 使用电动搅拌机充分搅拌 5~7 分钟，使材料均匀无结块，然后静置 5~10 分钟使成分充分溶解，稍加搅拌即可使用
- 将搅拌好的伟伯条板粘结抗裂砂浆均匀地批刮到条板需要嵌缝的区域，条板搭接好后，用抹刀将伟伯条板粘结抗裂砂浆收光压平即可。条板支撑件建议 24 小时后拆除。
- 搅拌好的伟伯条板嵌缝抗裂砂浆请在 3 小时内用完

安全规范

- 会对眼睛造成伤害
- 与皮肤接触可能会导致过敏，刺激眼睛、呼吸系统及皮肤
- 放置在儿童触及不到的地方
- 避免吸入粉尘
- 如果进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助
- 使用时穿着适合的工作服，并佩戴手套，做好眼部及面部防护

- 注：本目录内的产品技术规格数据，是基于标准测试方法为准；本公司不保证该数据于标准测试情况以外的准确性，包括但不限于：使用环境 / 天气 / 施工工艺或基面情况等影响。本公司不会就该等相关的误差承担任何责任，并保留根据研究或开发中的新发现随时对该资料做出修改或其他变更的权利。此外，我们建议在施工前进行产品的全面测试，以确保产品适用于不同工地环境。

weberset VK

伟伯条板粘结抗裂砂浆



产品优势

- 良好的抗裂性
- 单组分产品：按比例加水搅拌即可施工，确保施工质量
- 收缩率低：有效减少因收缩引起的裂缝
- 高粘结强度，室内外使用均可
- 具有较高的抗压强度
- 中国标准：JC/T 547：2017

伟伯粘结剂系列



净重：25 千克

颜色：灰色

执行标准：参见出厂合格证

保质期：1 年（自生产日期起）

存放：置于木托盘上，放置于干燥处