

weberdry semiflex (super)

伟伯柔性防水灰浆 (高效型)

伟伯防水系列



产品描述

- 伟伯柔性防水灰浆 (高效型) 是一种高抗渗性双组份防水灰浆, 采用无机硅酸盐凝胶材料和天然无机矿物骨料, 配合有机高分子乳液和高级防水因子。双组份充分搅拌后涂抹在基层上, 凝固后具有优异的防水性能

适用范围

- 适用于水泥砂浆、混凝土、加气混凝土、纤维水泥板、纸面石膏板基层
- 适用于室内厨房、卫生间、阳台防水
- 适用于潮湿的基层上施工 (不能有积水)
- 适用于木地板、墙面木装饰前底层防潮处理

不适用范围

- 不能用于油性基层
- 不适用于堵漏

理论用量

1.5~2.5kg/m²

产品应用特性



合适的
施工温度:
7°C ~ 35°C



使用时间:
1 小时



混合比例:
乳液 : 粉料 = 1 : 3.2

物理性能

抗渗压力	涂层试件 7 天, Mpa	0.9
	砂浆试件 7 天, Mpa	1.5
	砂浆试件 28 天, Mpa	1.5
抗压强度, Mpa		37.4
抗折强度, Mpa		8.7

除特别注明外, 所有技术数据均为 28 天硬化时间所测。

基层处理

- 基层务必坚固、干燥、平整、稳定、干净 (无粉尘、污垢等) 并且具有一定的承重能力
- 表面粉尘、污垢必须清除干净, 以免影响粘结强度
- 高温季节施工或墙面较干燥时, 施工前应用水预湿施工基层

施工步骤

- 若基层干燥时, 施工前充分润湿基层 (不能有明水)
- 先将乳液注入桶内, 再将粉料倒入, 使用电动搅拌器将乳液和粉料搅拌均匀, 待施工浆料静置约 5 分钟, 再搅拌 1 分钟, 即可使用
- 阴角部位务必涂刷充分, 做成 R 型
- 基层与管道交接处务必涂刷充分, 做成 R 型
- 浆料须均匀涂刷基层表面, 视防水要求, 以十字交叉法涂刷不少于 2 层, 每层厚度不少于 0.5mm
- 不可有漏刷和气孔等缺陷
- 一般 1-2 天后, 可进行瓷砖铺贴

安全规范

- 会对眼睛造成伤害
- 与皮肤接触可能会导致过敏, 刺激眼睛、呼吸系统及皮肤
- 放置在儿童触及不到的地方
- 避免吸入粉尘
- 如果进入眼睛, 应立即用水冲洗并向医生求助
- 使用时穿着适合的工作服, 并佩戴手套, 做好眼部及面部防护

- 注: 本目录内的产品技术规格数据, 是基于标准测试方法为准; 本公司不保证该数据于标准测试情况以外的准确性, 包括但不限于: 使用环境 / 天气 / 施工工艺或基层情况等影响。本公司不会就该等相关的误差承担任何责任, 并保留根据研究或开发中的新发现随时对该资料做出修改或其他变更的权利。此外, 我们建议在施工前进行产品的全面测试, 以确保产品适用于不同工地环境。

weberdry semiflex (super)

伟伯柔性防水灰浆 (高效型)

伟伯防水系列



产品优势

- 高抗渗性
- 高粘结强度
- 无毒无害
- 较强的柔韧性, 能覆盖微小裂纹
- 施工简便、快速
- 配合伟伯粘结剂系列产品施工, 效果更加
- 绿色建材认证产品
- 中国标准: JC/T984-2011 D 类 II 型



净重: 18 千克 / 27 千克
颜色: 灰色, 蓝色
组份: A 组份 (粉料)
B 组份 (乳液)
执行标准: 参见出厂合格证
保质期: 1 年 (自生产日期起)
存放: 置于木托盘上, 放置于干燥处
适宜储存温度: 5°C 以上