

weberdry window grout

伟伯窗缝防水砂浆

伟伯砂浆系列



产品介绍

- 伟伯窗缝防水砂浆是一种高质量耐水型水泥基防水砂浆。产品用于填补窗框与混凝土间的空隙。产品是单组分产品，只需加水搅拌即可使用，施工性能和耐久性能好，适用于各种防水修补的工程。

适用范围

- 适用于填充 10-70mm 的窗缝
- 适用于防水修补

物理性能

抗压强度	≥ 15 Mpa
抗折强度	3 Mpa
与混凝土基面的粘结强度	0.6 Mpa
抗渗压力	1.5 Mpa
保水率	≥ 88%
28d 收缩率	0.10%

除特别注明外，所有技术数据均为 28 天硬化时间所测。

产品应用特性



工作温度：
5 °C - 35 °C



使用时间：
1 小时



加水量：
40 千克粉料
加 5.6-6.4 升水

施工环境



- 适宜施工温度：5 °C - 35 °C
- 避免在雨天、高温、霜冻天气施工
- 室外施工时，应尽量避免在阳光直射或强风天气施工

理论用量

- 用量：约 1.6 Kg/m²/mm

weberdry window grout

伟伯窗缝防水砂浆

伟伯砂浆系列



基层处理

- 确保基面无油脂、脱模剂、铁锈、锈金属、木屑、油漆、塑料、粉尘及其它任何能够影响伟伯窗缝防水砂浆粘结强度的污染物。
- 施工前一天及施工前用清水预湿基材表面，确保表面无明水时进行施工。

施工步骤

- 涂刷界面剂（如有需要）
- 将砂浆加强剂或砂浆界面处理剂与硅酸盐水泥按 1:1 重量比例混合，采用电动搅拌机充分搅拌，直至形成均匀紫色材料即可。
- 在涂刷后的界面剂呈紫或蓝色，及湿粘情况下，将伟伯窗缝防水砂浆施工到应用表面。
- 如施工时，当涂刷后的界面剂呈干状和黑色时，需重新涂刷材料。
- 搅拌及施工
- 将粉料按比例加入 14-16% 的水中（5.6-6.4 升水 / 40 千克粉料），同时用电动搅拌机搅拌。
- 充分搅拌 3-7 分钟，使材料均匀无结块，将产品施工至要求厚度。
- 将搅拌好的伟伯窗缝防水砂浆材料灌满窗框与混凝土之间的缝隙，填满并压实，确保砂浆干燥和硬化 30 分钟，用刷子将砂浆表面压光磨平，清除多余的材料。

养护

- 产品在常温状态下即可硬化，通常室内施工无须洒水养护；而在高温干燥天气下，需洒水养护，确保强度发展。

安全规范

- 会对眼睛造成伤害
- 与皮肤接触可能会导致过敏，刺激眼睛、呼吸系统及皮肤
- 放置在儿童触及不到的地方
- 避免吸入粉尘
- 如果进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助
- 使用时穿着适合的工作服，并佩戴手套，做好眼部及面部防护

产品优势

- 单组分产品：按比例加水搅拌即可施工，确保施工质量
- 补偿收缩：减少造成收缩裂缝
- 高抗渗能力，为基材提供保护
- 与混凝土和窗框均有良好的粘结能力
- 不含氯化物
- 中国标准：GB/T25181: 2010



净重：40 千克
颜色：见喷码
执行标准：参见出厂合格证
保质期：1 年（自生产日期起）
存放：置于木托盘上，放置于干燥处