

weberfloor top 263

伟伯超重耐磨地坪 263

伟伯地坪系列



产品介绍

- 伟伯超重耐磨地坪 263 是一种地面干撒金属耐磨骨料，与地面混凝土一起施工使用。产品具有高度耐磨、抗冲击性能好、硬度高的性能。特别适用于物流仓库、分销中心、工厂、停车场、重型工业车间、飞机库、商场、超市、购物中心、办公室等地面。

适用范围

- 适用于重型工业车间
- 适用于飞机装配和维修车间
- 适用于大型商场和超市
- 适用于停车场地面
- 适用于各类办公场所

物理性能

耐磨度比 (%)	≥ 350 (II 型)
抗压强度	≥ 90 Mpa (II 型)
抗折强度	≥ 13.5 Mpa (II 型)
表面强度	≤ 3.10 (II 型)
(压痕直径) (mm)	

除特别注明外，所有技术数据均为 28 天硬化时间所测。

产品应用特性

工作温度: 5 °C ~ 35 °C

使用时间: 1 小时

理论用量

- 伟伯超重耐磨地坪 263 施工的平均耗用量应为 4~6kg/m²，具体视交通耐磨需要，以及颜色而定。比如，一般交通用 4kg/m²，频繁交通则需要 6 kg/m²；且绿色、红色、黄色材料的耗用量 6kg/m² 或以上。

施工环境

适宜施工温度: 5 °C ~ 35 °C

- 避免在雨天、高温、霜冻天气施工
- 室外施工时，应尽量避免在阳光直射或强风天气施工

weberfloor top 263

伟伯超重耐磨地坪 263

伟伯地坪系列



基层处理

- 基层混凝土必须质量优良；塌落度须在 75~110mm 之间，需采用最小水灰比并在浇筑时完全压实。
- 抗压强度需在 25MPa 以上。若使用纤维则在混合过程中应尽量分散。

施工步骤

- 手工施工：当基层混凝土开始初凝，人行走在上面留下 3~6mm 深印迹时，应马上施工伟伯超重耐磨地坪 263。分两次施工（以 5kg/m² 为例，第一次：3kg/m²；第二次 2kg/m²；）均匀地撒播到找平的混凝土上。施工粉末时应小心，避免混凝土表面形成坑洼。若不注意或向离撒播点 2m 以外地洒伟伯耐磨骨料，都将减低面层的一致性。
- 压实：第一次撒播的材料搓平抹入地板后，立即撒播第二次份量的伟伯超重耐磨地坪 263。伟伯耐磨地坪材料使混凝土表面硬化得比平常要快。小心修整将要浇捣的邻接边角。可用手工或电动刀进行收光，封闭孔隙及修平表面。

养护

- 对施工伟伯超重耐磨地坪 263 的混凝土地面，若要达到指定的物理性能指标，必须对完成面进行正确的养护。养护方法可参照混凝土施工规范要求。

安全规范

- 会对眼睛造成伤害
- 与皮肤接触可能会导致过敏，刺激眼睛、呼吸系统及皮肤
- 放置在儿童触及不到的地方
- 避免吸入粉尘
- 如果进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助
- 使用时穿着适合的工作服，并佩戴手套，做好眼部及面部防护

产品优势

- 单组分产品：撒播于混凝土表面，与混凝土地面一次成型
- 产品具有高硬度、高耐磨性
- 低收缩率：有效减少因收缩导致的开裂
- 抗冲击性能强
- 低成本，使用寿命长
- 防尘防滑，无需维护
- 有多种颜色可选
- 中国标准：JC/T 906-2009

净重：25 千克
颜色：见喷码
执行标准：参见出厂合格证
保质期：1 年（自生产日期起）
存放：置于木托盘上，放置于干燥处