

weberbase aero render fine

伟伯醛净 ARF 找平腻子

伟伯砂浆系列



产品介绍

- 伟伯醛净 ARF 找平腻子是一种高质量耐水型水泥基找平腻子，特别设计用于薄层机喷操作，适用于砖墙、砌块、混凝土墙面以及其它基材的薄层找平，伟伯醛净 ARF 找平腻子特别适用于室内外潮湿及干燥基面的抹灰找平，为涂装工程提供良好的基面。该产品与伟伯瓷砖粘结剂系列和腻子系列产品能够良好的匹配，但不适用于直接涂刷涂料。

适用范围





- ALC 加气砖及混凝土墙薄抹灰

物理性能


抗压强度	≥ 5 Mpa
14 天拉伸粘结强度	0.4 Mpa
28 天收缩率	0.10%

除特别注明外，所有技术数据均为 28 天硬化时间所测。

产品应用特性

	工作温度： 5 °C ~ 35 °C		使用时间： 1 小时
	加水量： 手批： 25 千克粉料 加 4.5-5.0 升水 机喷： 25 千克粉料 加 5.0-5.5 升水		施工厚度： 单道厚度 3-6mm

施工环境

	<ul style="list-style-type: none"> 适宜施工温度：5 °C ~ 35 °C 避免在雨天、高温、霜冻天气施工 室外施工时，应尽量避免在阳光直射或强风天气施工
---	---

理论用量

- 用量：约 1.3 kg/m²/mm

weberbase aero render fine

伟伯醛净 ARF 找平腻子

伟伯砂浆系列



基层处理

- 确保基面无油脂、脱模剂、铁锈、锈金属、木屑、油漆、塑料、粉尘及其它任何能够影响伟伯醛净 ARF 找平腻子粘结强度的污染物。
- 如采用机喷应用，基面需在前一天和机喷前进行洒水预湿。确保无明水后方可施工。

施工步骤

- 将粉料按比例加入的清水中，同时用电动搅拌机搅拌，兑水量视施工方式的不同而不同，如用手批，约需 18%~20% 的水（每包 25 千克粉料需对 4.5-5.0 升水），如用机喷，约需 20%~22% 的水（每包 25 千克粉料需对 5.0-5.5 升水）
- 充分搅拌 3-7 分钟时间
- 采用手批或机喷方式将产品施工至要求厚度。

养护

- 产品在常温状态下即可硬化。通常，室内施工无须洒水养护，而在高温干燥天气下，需洒水养护，确保强度发展。

产品优势

- 专为薄层机喷抹灰设计
- 特别适合：铝膜混凝土墙及高精砌块薄抹灰施工
- 单组分产品，加水搅拌即可，确保施工质量
- 补偿收缩：有效抵御收缩裂缝
- 适用于瓷砖粘结系统的施工，可直接批抹伟伯瓷砖粘结剂系列产品
- 适用于涂装系统的施工，可直接批抹伟伯腻子系列产品
- 中国标准：GB/T25181-2010 M5

安全规范

- 会对眼睛造成伤害
- 与皮肤接触可能会导致过敏，刺激眼睛、呼吸系统及皮肤
- 放置在儿童触及不到的地方
- 避免吸入粉尘
- 如果进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助
- 使用时穿着适合的工作服，并佩戴手套，做好眼部及面部防护

- 注：本目录内的产品技术规格数据，是基于标准测试方法为准；本公司不保证该数据于标准测试情况以外的准确性，包括但不限于：使用环境 / 天气 / 施工工艺或基面情况等影响。本公司不会就这等相关的误差承担任何责任，并保留根据研究或开发中的新发现随时对该资料做出修改或其他变更的权利。此外，我们建议在施工前进行产品的全面测试，以确保产品适用于不同工地环境。

